

スーパーサイディング製品別マンセル値参考表(社内測定値)

スーパーサイディングの各色のマンセル値(近似値)は下表をご覧ください。建物の色彩計画等のご参考としてご活用ください。

2019年12月現在

製品名	色名	色記号	マンセル値
7. 5EX	EXシルバー	TNM-06	4.2PB 7.6/0.1
	EXゴールド	TNM-7	2.4Y 6.7/0.8
	EXブラック	RP-05W	7.6PB 2.8/0.1
	シルクアイボリー	SN-10	7.4Y 8.0/1.3
	ソリッドブラウン	TK-66	5.2YR 3.9/0.6
	マットホワイト	HP-401	2.4Y 8.6/0.6
	ダークシルバー	RPS-18	7.5GY 4.5/0.1
	ミッドブルー	HP-414	3.2PB 2.9/1.4
アサヒウォール25	シルバー	PS-1	5.8B 6.9/0.3
	AWゴールド	TNM-7	2.4Y 6.7/0.8
	シルクアイボリー	SN-10	7.4Y 8.0/1.3
光彩(こうさい)	シャインホワイト	SH-01	9.6YR 8.6/0.3
	シャインブラック	SH-05	0.8RP 2.6/0.1
	シャイングレー	SH-08	1.1BG 4.8/0.3
シャドーレイヤー	ブルーグレー	LF-18	9.8BG 5.1/0.2
	アイボリー	LY-09	2.4Y 8.4/1.7
	LFブラウン	LF-51	4.9YR 3.0/0.4
	LFブラック	LF-55	6.2BG 2.6/0.0
スレンダーストーンASC	ASCパウダーホワイト	ASC-01	8.2YR 8.6/0.2
	ASCウォームアイボリー	ASC-02	3.7Y 8.1/1.5
	ASCライトグレー	ASC-05	3.9GY 7.7/0.7
	ASCライトブラウン	ASC-06	1.9Y 5.5/0.8
ラピスV5ASC	ASCウォームアイボリー	ASC-02	3.7Y 8.1/1.5
	ASCライトグレー	ASC-05	3.9GY 7.7/0.7
ラピスV9ASC	ASCパウダーホワイト	ASC-01	8.2YR 8.6/0.2
	ASCウォームアイボリー	ASC-02	3.7Y 8.1/1.5
	ASCライトグレー	ASC-05	3.9GY 7.7/0.7
	ASCライトブラウン	ASC-06	1.9Y 5.5/0.8
スレンダーネオ	ネオバニラ	Y-26B	1.7Y 7.7/1.1
	Bグレー	TK-18	1.0B 4.8/0.3
	ビターブラウン	TK-66	5.2YR 3.9/0.6
455DX	ネオバニラ	Y-26B	1.7Y 7.7/1.1
	ネオブラウン	TK-33	7.6YR 4.5/1.2
	ネオグレー	TN-21	6.3Y 5.3/0.4

製品名	色名	色記号	マンセル値
ライムストーン	ウォームアイボリー	Y-35	3.7Y 8.1/1.5
	ナチュラルベージュ	Y-36	0.8Y 7.4/2.0
	チャコールブラウン	TK-11	9.6YR 2.7/0.5
ラピスV9[こて波]AL	ALグレー	LY-08	8.2Y 6.8/0.4
	ALアイボリー	LY-09	2.4Y 8.4/1.7
	ALベージュ	LF-17	9.0YR 6.7/1.6
レアル1, スタッコ	ウォームアイボリー	Y-35	3.7Y 8.1/1.5
	ピュアホワイト	N-7	5.8B 6.9/0.3
	モカブラウン	SN-40	2.6Y 5.9/1.2
レアル2, 石積	ウォームアイボリー	Y-35	3.7Y 8.1/1.5
	モカブラウン	SN-40	2.6Y 5.9/1.2
	ビターブラウン2	TK-66	5.2YR 3.9/0.6
そとかべくんダブル	ミルクィーホワイト	SN-10	7.4Y 8.0/1.3
	シルキーグレー	SN-20	0.9G 7.3/0.1
	ダークグレー	SN-30	2.6PB 6.0/0.2
	モカブラウン	SN-40	2.6Y 5.9/1.2
7. 5[ナナハン]	ホワイト	N-10	3.1GY 8.5/0.3
	ミルクィー	T-1	4.3GY 8.5/1.4
	クリーム	Y-23	4.0Y 7.4/2.8
	パールブラウン	PB-4	0.1Y 5.9/1.8
	カジュアル2	K-30	9.9YR 6.9/1.4
	ウェザーグレー	TN-5	2.5GY 7.3/0.2
7. 5GL	Hi-ゴールド	TGM-2	1.5Y 5.4/1.3
	ウォームアイボリー	Y-35	3.7Y 8.1/1.5
	ダークグレー	SN-30	2.6PB 6.0/0.2
	モカブラウン	SN-40	2.6Y 5.9/1.2
	ビターブラウン	TK-66	5.2YR 3.9/0.6
7. 5AL	スーパーブラック		4.5YR 2.8/0.0
	Pブラウン	PB-4	0.1Y 5.9/1.8

※上記マンセル値はあくまで社内測定による参考値になります。条件によっては数値が変わる場合があります。

※スレンダーPlus・ラピスV5n・455DXトレス・ラピスV5AL・アサヒウォール25リンクル・7. 5EXフォレスト・フォレストワイドは、マンセル値の計測が不可能なため設定しておりません。



東邦シートフレーム株式会社

ファインメタル事業部
 関東営業所 〒276-0022 千葉県八千代市上高野1812 Tel:047-484-0100 Fax:047-484-2244
 大阪営業所 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-14-5 豊後橋阪ビル2F Tel:06-6443-9501 Fax:06-6443-6503
 東北営業所 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-1-2 NMF仙台青葉通りビル Tel:022-227-7444 Fax:022-227-7430
 札幌営業所 〒003-0004 札幌市白石区東札幌4条1丁目2-20 安全ビル4F Tel:011-811-5161 Fax:011-811-5163
 新潟営業所 〒950-3312 新潟市北区空堀876-2 Tel:025-288-5417 Fax:025-288-5418
 八千代工場 〒276-0022 千葉県八千代市上高野1812 Tel:047-484-2813 Fax:047-484-0061

ホームページアドレス

<http://www.toho-sf.co.jp>